

MAGNAT PRO INTRA UNI GRUNT PENETRUJĄCY SILIKONOWY

MOCNE I STABILNE PODŁOŻE

- WZMACNIA PODŁOŻE- GŁĘBOKO PENETRUJE
 - WYRÓWNUJE CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA
 - POPRAWIA PRZYCZEPNOŚĆ FARB I PODKŁADÓW
 - KOMPATYBILNY Z FARBAMI SILIKONOWYMI, SI-SI, AKRYLOWYMI
 - ZAPEWNIĄ PRAWIDŁOWE WYSYCHANIE FARB
 - REDUKUJE POWSTAWANIE PRZEBARWIEŃ
 - ZABEZPIECZA POWIERZCHNIĘ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI
 - PAROPRZEPUSZCZALNY, ZAPEWNIĄ „ODDYCHANIE” ŚCIAN
 - OPTIMALIZUJE KONSYSTENCJĘ FARB I TYNKÓW
- NANOSZENIE FARBY–JUŻ PO 6 GODZ.



OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia, wodny produkt na bazie drobnocząsteczkowej żywicy silikonowej i dodatków uszlachetniających, bezbarwny po wyschnięciu. Głęboko penetruje podłoże, stabilizując je i wyrównując jego chłonność co ma znaczący wpływ na wygodną aplikację i właściwe wysychanie kolejno nanoszonych produktów systemowych. Ogranicza powstawanie przebarwień, chroni powierzchnię przed wilgocią, zachowując jednocześnie paroprzepuszczalność dla par i gazów. Właściwości gruntu zapewniają **mocne i stabilne podłoże**. Dodatkowo zwiększa przyczepność farb oraz podkładów i jest kompatybilny z farbami silikonowymi, Si-Si i akrylowymi (jako korektor ich lepkości roboczej).

ZASTOSOWANIE

Grunt Silikonowy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania porowatych, bardzo chłonnych podłoży mineralnych takich jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton oraz cienkowarstwowe tynki mineralne – przed malowaniem farbami fasadowymi MAGNAT PRO: CHROMA SISI Farba Silikatowo-Silikonowa, CHROMA SIL Farba Silikonowa, CHROMASUPERSIL Farba Silikonowa. Wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża nie zmniejszając paroprzepuszczalności zastosowanej farby. Obniża nasiąkliwość powłoki, zabezpiecza przed powstawaniem przebarwień. Służy także jako rozcieńczalnik Farb Fasadowych CHROMA SISI, CHROMA SIL, CHROMASUPERSIL.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość	[g/cm ³]	ok. 1
Czas schnięcia	[h]	ok. 2 w zależności od nasiąkliwości podłoża i warunków termiczno-wilgotnościowych
Wygląd zewnętrzny	ciecz w kolorze mlecznym	

SPOSÓB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) i chemicznej. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić zaprawą klejącą MAGNAT PRO FIXAR U lub standardową zaprawą tynkarską. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces wiązania. Świeże cienkowarstwowe tynki mineralne malować nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania, tynki cementowe, cementowo-wapienne nie wcześniej niż po 28 dniach, beton zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA: Preparat w postaci handlowej jest wyrobem gotowym do użycia - nie rozcieńczać i dodawać jakichkolwiek substancji. Nakładać 1-2 warstwy w odstępach około 1h. Nakładanie farb nawierzchniowych po około 6h.

UWAGI/ZAŁECENIA: Nie mieszać z gruntami innego typu. Stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia +10°C do +25°C i wilgotności nieprzekraczającej 70%. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy bezwzględnie unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić wymalowaną powierzchnię do czasu wyschnięcia za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej.

Jakiegokolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech farby i jej koloru zgłaszać natychmiast do sprzedawcy. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku łączenia farby z wyrobami innych producentów, FFIL Śnieżka SA nie ponosi odpowiedzialności.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

OKRES PRZYDATNOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji

OPAKOWANIA

5L

WYDAJNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ: do 10 m²/l

KOLORYSTYKA

Bezbarwny po wyschnięciu

LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: kat.(A/h/FW) max.30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

NORMY I ATESTY

PN-C-81906:2003, rodzaj II

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PL MAGNAT PRO INTRA UNI

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Przed użyciem przeczytać etykietę.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: C(M)IT/MIT (3:1), MIT.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.