

**MAGNAT PRO CHROMA SISI FARBA
SILIKATOWO-SILIKONOWA****PIĘKNA ELEWACJA BEZ ZABRUDZEŃ**

- HYDROFOBOWA I PAROPRZEPUSZCZALNA
- OCHRONA POWŁOKI PRZED ROZWOJEM GLONÓW, ALG I GRZYBÓW
- ESTETYCZNA-ŁATWA W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
- WYSOKIE KRYCIE
- ŁATWA APLIKACJA-DOSKONAŁA ROZLEWNOŚĆ
- APLIKACJA RĘCZNA I MECHANICZNA
- NANOSZENIE KOLEJNEJ WARSTWY-PO 4 GODZ.

**OPIS PRODUKTU**

Farba opracowana na bazie wodnej dyspersji krzemianów i środków hydrofobowych, wzbogacona o wypełniacze, dodatki uszlachetniające. Produkt charakteryzuje się odpornością na: zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Zapewnia komfortową aplikację dzięki wysokiemu kryciu i doskonałej rozlewności niezależnie od struktury podłoża. Po wyschnięciu tworzy jednolitą, matową i estetyczną powłokę. Utwardzona warstwa farby spełnia podstawowe oczekiwania w ochronie i dekoracji budynków tj. **piękną elewację bez zabrudzeń** dzięki:

- zawartości środków hydrofobowych, ograniczając w ten sposób osadzanie się brudu i innych zanieczyszczeń jak i ułatwiając ich usuwanie
- paroprzepuszczalności zapobiegającej zawilgoceniu materiału izolacyjnego - tj utrzymaniu "zdrowej" przegrody ściany budynku
- skutecznej ochronie powłoki przed rozwojem glonów i grzybów.

ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania nowych i odnawianych elewacji budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Można ją stosować na wszelkie podłoża mineralne takie jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton, oraz cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Wygląd powłoki	matowa
Gęstość objętościowa	1,45 g/cm ³ ±10%
Czas schnięcia	2 godz.
Nanoszenie kolejnej warstwy	po 4 godz.
Czas pełnego utwardzenia	28 dni

*Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%.

SPOSÓB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy) i chemicznej. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić zaprawą klejącą MAGNAT PRO FIXAR U lub standardową zaprawą tynkarską. Podłoża odnawiane, o słabej nośności, mocno chłonne lub skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) w celu wzmocnienia i zmniejszenia ich chłonności należy pokryć gruntem MAGNAT PRO INTRA UNI. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces wiązania. Świeże cienkowarstwowe tynki mineralne malować nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania, tynki cementowe, cementowo-wapienne nie wcześniej niż po 28 dniach, beton zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA: Farbę dokładnie wymieszać. Nakładać zawsze 2 warstwy – pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Czas pomiędzy warstwami około 4h. Nie mieszać z farbami innego typu. Do nanoszenia pierwszej warstwy farbę można rozcieńczyć dodając max. do 10% Gruntu MAGNAT PRO INTRA UNI. Przyjęte proporcje rozcieńczenia zachować na całej malowanej powierzchni. Drugą warstwę nakładać stosując farbę nierozcieńczoną. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych, stosować farbę o tym samym numerze partii produkcyjnej (data ważności i numer partii zamieszczony na opakowaniu). Farby z różnych partii wymieszać ze sobą. W celu uniknięcia możliwych do wystąpienia różnic w odcieniu, przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.).

UWAGI/ZALECENIA: Stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia +5°C do +25°C i wilgotności nieprzekraczającej 70%. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Do czasu wyschnięcia farby chronić wymalowaną powierzchnię za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas malowania oraz przez kolejne 24 godziny nie może być niższa od +5°C. Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą.

Stosowanie farby w ciemnych, intensywnych kolorach (o współczynniku odbicia światła rozproszonego poniżej 20%) nie powinno przekraczać 10% malowanej powierzchni.

Przed przystąpieniem do malowania elewacji, należy sprawdzić na małym fragmencie zgodność zamówionego koloru.

Jakiegolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech farby i jej koloru zgłaszać natychmiast do sprzedawcy. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku łączenia farby z wyrobami innych producentów, FFIL Śnieżka SA nie ponosi odpowiedzialności.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD

NARZĘDZIA:

Pędzel, wałek sznurkowy o wysokości runa 18 mm, agregat malarski hydrodynamiczny, (dysza LP 519 - 521). Dobór ciśnienia uzależniony od rodzaju i modelu agregatu (120 -140 Bar).

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji.

OPAKOWANIA

4,5L, 10L

WYDAJNOŚĆ

ZUŻYCIE:

*0,17 l/m² (około 6 m²/l) przy jednokrotnym malowaniu na podłożu typu baranek 1,5mm.

Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, jego chłonność, faktura, kolor oraz rodzaj użytego narzędzia i metoda aplikacji.

KOLORYSTYKA

Farba dostępna w bazach A i C przeznaczonych do barwienia w systemie Magnat Colour System (MCS)

Farba w kolorach intensywnych tj. o niskim współczynniku odbicia światła (wskazane we wzorniku), stosować maksymalnie na 10% powierzchni ściany (detale architektoniczne)

LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: kat. (A/c/FW), max. 40g/l (2010). Produkt zawiera max. 40 g/l.

NORMY I ATESTY

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PL MAGNAT PRO CHROMA SISI **Uwaga**

Zawiera 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania C(M)IT/MIT (3:1).

Zawiera produkty biobójcze do konserwacji suchej powłoki: terbutryna, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.