

MAGNAT PRO PRIMER UNI WIELOZADANIOWY PODKŁAD TYNKARSKI

PEWNIŁ PRZYGOTOWANE PODŁOŻE

- ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ TYNKU – ZAWIERA GRUBSZE KRUSZYWO
 - UŁATWIA APLIKACJĘ TYNKU
 - STABILIZUJE CHŁONNOŚĆ I WZMACNIA PODŁOŻE
 - ZAPEWNIŁ PRAWIDŁOWE WYSYCHANIE TYNKU
 - REDUKUJE POWSTAWANIE PRZEBARWIEŃ
 - ZABEZPIECZA POWIERZCHNIĘ PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI
 - NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ
-
- APLIKACJA PĘDZLEM, WAŁKIEM, NATRYSKIEM
 - NANOSZENIE TYNKU – PO 24 GODZ.



OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia podkład tynkarski na bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych. Zawiera grubsze kruszywo zwiększające przyczepność oraz tworzące chropowatą powierzchnię ułatwiającą aplikację tynku. Stabilizuje chłonność podłoża, wzmacnia je i ogranicza zbyt szybkie oddawanie wody, zapewniając prawidłowe wysychanie tynku. Tworzy barierę pomiędzy podłożem a tynkiem, redukuje ryzyko przebarwień i zabezpiecza powierzchnię przed wilgocią. Właściwości podkładu zapewniają **pewnie przygotowane podłoże**.

ZASTOSOWANIE

Podkład gruntujący stosowany jest w celu poprawnego wykonania tynków cienkowarstwowych. Wchodzi w skład Bezspoinowego Systemu Ociepleń Magnat PRO S. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń jako warstwa podkładowa pod tynki akrylowe, polimerowe, silikatowo-silikonowe, a także pod tynki mozaikowe i zwykłe tynki cementowe lub cementowo-wapienne. Można nim pokrywać powierzchnie betonowe, cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe itp.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

- czas schnięcia - 2 godz. (*)
- nanoszenie wyrobów nawierzchniowych - min. po 24 godz. (*)
- temperatura stosowania - od +5°C do +25°C
- kolor - biały; możliwość wybarwienia na kolor zbliżony do koloru tynku (System Kolorowania FOVEO)

(*) wielkość zależy od warunków temperatury i wilgotności, rodzaju oraz chłonności podłoża

SPOSÓB STOSOWANIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśń, mchy) i chemicznej. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić zaprawą klejącą MAGNAT PRO FIXAR U lub standardową zaprawą tynkarską. Podłoża odnawiane, o słabej nośności, mocno chłonne lub skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) w celu wzmocnienia i zmniejszenia ich chłonności należy pokryć gruntem MAGNAT PRO INTRA UNI. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces wiązania. Świeże cienkowarstwowe tynki mineralne malować nie wcześniej niż po 14 dniach od ich wykonania, tynki cementowe, cementowo-wapienne nie wcześniej niż po 28 dniach, beton zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy.

SPOSÓB UŻYCIA: Podkład gruntujący należy dokładnie wymieszać, nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. W razie konieczności można go rozcieńczyć dodając max. do 5% wody. Czas wysychania podkładu wynosi ok. 2 godziny, w zależności od warunków nakładania (temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, chłonności podłoża itp.). W przypadku stosowania pod ciemne tynki, farbę należy zabarwić pigmentami z mieszalnika na kolor zbliżony do koloru tynku, w celu uniknięcia prześwitów w razie "przetarcia" tynku. Nanoszenie wyrobów nawierzchniowych po 24 godz.

UWAGI/ZALECENIA: Stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia +5°C do +25°C i wilgotności nieprzekraczającej 70%. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić wymalowaną powierzchnię do czasu wyschnięcia za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas malowania oraz przez kolejne 24 godziny nie może być niższa od +5°C. Niska temperatura wydłuża proces schnięcia. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą.

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku łączenia podkładu z wyrobami innych Producentów, nie ponosimy odpowiedzialności.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Data ważności i numer partii na opakowaniu.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące od daty produkcji

OPAKOWANIA

5kg, 10kg, 15kg, 25kg

WYDAJNOŚĆ

ZUŻYCIE: ok. 0,3 kg/m².

Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, jego chłonność, faktura, rodzaj użytego narzędzia i metoda aplikacji.

KOLORYSTYKA

Biały

LZO

Limit zawartości LZO dla tego produktu: kat.(A/c/FW) max 40g/l (2010). Produkt zawiera max 40g/l.

NORMY I ATESTY

Produkt objęty Europejską Oceną Techniczną ETA 25/0895 MAGNAT PRO S jako składnik złożonego systemu izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 34/MPS/2025

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ

PL MAGNAT PRO PRIMER UNI

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Przed użyciem przeczytać etykietę.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu.

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zawiera produkty biobójcze stosowane do konserwacji podczas przechowywania: C(M)IT/MIT (3:1), BIT.

UWAGA!

Informacje zawarte w karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Przedstawione powyżej informacje podane zostały w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.